



Uso recomendado/recommended end-use:  
CAZADORA O CAMISA Y PANTALÓN /  
JACKET OR SHIRT & PANTS

Composición/composition:  
42% Acrílica modificada Tipo-F/  
Modified acrylic fibre type-f  
25% Algodón / Cotton  
22% Poliamida / Polyamide  
10% Viscosa / Viscose  
1% Antistatic



| LIGAMENTO / LIGAMENT                          | Sarga / Twill |                  |
|---|---------------|------------------|
| PESO / WEIGHT (gr/m <sup>2</sup> )            | 200 ± 5%      | UNE 40339-2002   |
| ANCHO / WIDTH (cm)                            | 160 ± 1       |                  |
| PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)             | 5             | EN 12945-2       |
| ENCOGIMIENTO AL LAVADO /<br>WASHING SHRINKAGE | 3%            | UNE-EN ISO 15797 |

| PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT                             | 5 washes                                     | 50 washes                 |  |
|--|--|---------------------------|--|
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN /<br>TENSILE STRENGTH (kg W x F) | 130 ± 5%<br>53 ± 5%                          | 90 ± 5%<br>60 ± 5%        | UNE-EN 13934-1                           |
| INFLAMABILIDAD /<br>INFLAMMABILITY                         | A1   | A1                        | EN 15025 ( EN 11612)                     |
| CALOR CONVECTIVO /<br>CONVECTIVE HEAT                      | B1   | B1                        | ISO 9151                                 |
| CALOR RADIANTE/<br>RADIANT HEAT                            | C1   | C1                        | ISO 6942                                 |
| CALOR POR CONTACTO /<br>CONTACT HEAT                       | F1   | F1                        | EN ISO 12127-2                           |
| ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC                              | 4kA Class 1<br>ATPV: 9.2 cal/cm <sup>2</sup> | 4kA Class 1<br>Not tested | EN 61482-1-2<br>EN 61482-1-1 (NFPA 70 E) |
| ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC                                  | Pass   | Pass                      | EN 1149/3/5                              |
| ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY                         | Pass   | Not tested                | EN 20471                                 |

Condiciones de lavado EN 15797 / Washing instructions EN 15797:

