

443 Tecvin

Uso recomendado/recommended end-use:
CAMISA / SHIRT

Composición/composition:
65% Viscosa FR/FR Viscose
30% M-aramida/M-aramide
5% P-aramida/P-aramide

TECVIN
TECHNICAL FABRICS

LIGAMENTO / LIGAMENT	Plana / Tafetan	
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	145 ± 5%	UNE 40339-2002
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 1	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TENSILE STRENGTH (rg W x F)	64 ± 5% 35 ± 5%	UNE-EN ISO 13934-1
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4-5	EN 12945-2
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	5 washes	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO / WASHING SHRINKAGE	3%	EN 15797
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE/ RADIANT HEAT	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	EN ISO 12127-2
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 5,1 cal/cm ² 4rA Class I	EN 61482-1-1 EN 61482-1-2
RESISTENCIA VAPOR DE AGUA / WATER VAPOR RESISTANCE	1.1274 m ² Pa/W	EN 31092/96
PERMEABILIDAD AL AIRE / AIR PERMEABILITY	739,0 l/m ² /seg	ISO 9237

Condiciones de lavado EN 15797 / Washing instructions EN 15797:

