



410 X-Fire Tecvin

Uso recomendado/recommended end-use:
CAZADORA Y PANTALÓN /
JACKET & PANTS

Composición / composition:
93% M-Aramida/M-Aramide
5% P-Aramida/P-Aramide
2% Antiestático/Antistatic



LIGAMENTO / LIGAMENT	Sarga / Twill	
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	225 ± 5%	UNE 40339-2002
ANCHO / WIDTH (cm)	150 ± 1	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4-5	EN 12945-2
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TENSILE STRENGTH (kg W x F)	130 ± 5% 112 ± 5%	UNE-EN ISO 13934-1
RESISTIVIDAD SUPERFICIAL (Omnios) / SURFACE RESISTIVITY (Ohms)	Pass	EN 1149/3/5
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT		
ENCOGIMIENTO AL LAVADO / WASHING SHRINKAGE	3%	EN 15797
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE/ RADIANT HEAT	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	EN ISO 12127-2
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 12.2 cal/cm ² 4rA Class 1	EN 61482-1-1 (NFPA 70 E) EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	EN 1149/3/5

Condiciones de lavado EN 15797 / Washing instructions EN 15797:

