



Usos recomendados/recommended end-use:
CAZADORA Y PANTALÓN /
JACKET & PANTS

Composición/composition:
52% Algodón/Cotton
22% Acrílica modificada tipo-F/
Modified acrylic fibre type-f
19% Viscosa/Viscose
6% P-Aramida/P-Aramide
1% Antiestático/Antistatic



LIGAMENTO / LIGAMENT	Broken Twill	
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	450 ± 5%	UNE 40339-2002
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 1	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO / WASHING SHRINKAGE	3%	UNE-EN ISO 15797

PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT		5 washes	50 washes	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TENSILE STRENGTH (kg W x F)		160 ± 5% 120 ± 5%	150 ± 5% 120 ± 5%	UNE-EN 13934-1
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY		A1-A2	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT		No tested	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE/ RADIANT HEAT		No tested	C1	ISO 6942
RESIST. A GRAN SALPICADURA / BIG SPLASH RESIST.	ALUMINIUM (780°C)	D3	D2	ISO 9185
	HIERRO / IRON (1400°C)	No tested	E3	ISO 9185
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT		No tested	F1	EN ISO 12127-2
SOLDADURA / WELDING		No tested	Class 2	EN 11611
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC		ATPV: 15.3 cal/cm ² 7kA Class 2	No tested 7kA Class 2	EN 61482-1-1 EN 61482-1-2
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY		Pass	Pass ¹	EN 20471
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC		Pass	Pass	EN 1149/5
ANTIACID		Pass	No tested	EN 13034

¹Condiciones de lavado EN 6330(60°) / Washing instructions EN 6330 (60°).

Condiciones de lavado EN 15797 / Washing instructions EN 15797:

