

822 Xispal RS

Rev. 4

Uso recomendado /
Recommended end-use:
POLO / POLO SHIRT

Composición / Composition:

50% Algodón / Cotton

39% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F

10% Viscosa / Viscose

1% Antistático / Antistatic



822 Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT	Piqué / Knit		
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	220 ± 5%	UNE 40339	
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 1		
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4	EN 12945-2	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	5%	UNE-EN ISO 6330	
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	5 washes	50 washes	
INFLAMABILIDAD INFLAMMABILITY	A1-A2	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO CONVECTIVE HEAT	B1	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE RADIANT HEAT	C1	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT	F1	F1	EN ISO 12127-2
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 6,2 cal/cm ² ELIM: 5,6 cal/cm ²	No tested No tested	EN 61482-1-1
	4kA Class 1	4kA Class 1	EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass	EN 1149/3/5
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY	Pass	Pass	EN 20471


822 Xispal RS

Rev. 4

Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas
Oil & Gas



Electricidad
Electricity



Petroquímicas
Petrochemistry

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C) / Washing instructions EN 6330 (40°C):



*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Amarillo HV
HV Yellow



Azulina 50
Royal Blue 50



Gris 82
Grey 82



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.