

# E1 Knitted Xispal RS

Rev. 2

Uso recomendado /  
Recommended end-use:  
PRENDA INTERIOR PARA  
FUNDICION /  
KNITTED WORKWEAR  
FOR FOUNDRIES

Composición / Composition:

**50% Algodón / Cotton**

**39% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F**

**10% Viscosa / Viscose**

**1% Antiestático / Antistatic**



LIGAMENTO / LIGAMENT	Interlock / Knit	
PESO / WEIGHT (gr/m <sup>2</sup> )	260 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 3	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	5%	UNE-EN ISO 6330
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	EN ISO 12127-2
RESISTENCIA A LA GRAN SALPICADURA DE HIERRO IRON BIG SPLASHES RESISTANCE (14000C°)	E1	ISO 9185
ANTISTÁTIC / ANTISTATIC	Pass	EN 1149-3-5

# E1 Knitted Xispal RS

Rev. 2

Sectores recomendados / Recommended use:



Fundiciones (Fe)  
Foundries (Fe)

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C) / Washing instructions EN 6330 (40°C):



\*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



**Marino 60**  
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.  
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.