

# 822 Xispal RS

Rev. 5

Uso recomendado /  
Recommended end-use:  
POLO / POLO SHIRT

Composición / Composition:

**50% Algodón / Cotton**

**39% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F**

**10% Viscosa / Viscose**

**1% Antistático / Antistatic**



822 Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT	Piqué / Knit		
PESO / WEIGHT (gr/m <sup>2</sup> )	220 ± 5%	UNE 40339	
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 5		
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4	EN 12945-2	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	5%	UNE-EN ISO 6330	
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	50 washes	
INFLAMABILIDAD INFLAMMABILITY	A1-A2	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO CONVECTIVE HEAT	B1	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE RADIANT HEAT	C1	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT	F1	F1	EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 6,2 cal/cm <sup>2</sup> ELIM: 5,6 cal/cm <sup>2</sup>	No tested No tested	EN 61482-1-1
	4kA APC 1	4kA APC 1	EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass	EN 1149/3/5
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY	Pass	Pass	EN 20471


# 822 Xispal RS

Rev. 5

Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas  
Oil & Gas



Electricidad  
Electricity



Petroquímicas  
Petrochemistry

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C) / Washing instructions EN 6330 (40°C):



\*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



**Amarillo HV**  
HV Yellow



**Azulina 50**  
Royal Blue 50



**Gris 82**  
Grey 82



**Marino 60**  
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.  
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.